

Kumart Oy
Nastola

Teknos FR-palonsuojapintakäsittely

Lakutat puupohjaiset levyt, pintakäsittely teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
 - Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
 - Puulevyn tiheys vähintään 338kg/m³
 - Puulevyn paksuus vähintään 8,0mm.
- Pohjalakkaus Teknosafe 2467:llä, levitys vähintään 180 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintalakkaus Teknoclear Aqua 1331 -vesiohenteisella lakalla. Levitys enintään 110g/m² märkänä (lisäohentamattomana).

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)
 - materiaalin tiheys vähintään 510kg/m³
 - paksuus vähintään 10,0mm

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään mekaanisesti ruuvaamalla taustalevyyen ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(BMT/RFP/F15037/03)

Teknos FR-palonsuojapintakäsittely

Lakutat puupohjaiset levyt, pintakäsitelty teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
 - Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
 - Puulevyn tiheys vähintään 338kg/m³
 - Puulevyn paksuus vähintään 8,0mm.
- Pohjalakkaus Teknosafe 2467 FR:llä, levitys vähintään 180 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)
 - materiaalin tiheys vähintään 338kg/m³
 - paksuus vähintään 8,0mm

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään mekaanisesti ruuvaamalla taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(BMT/RFP/F14090/09)

Tikkurila-palonsuojapintakäsittely

Maalatut puupohjaiset levyt, pintakäsittely teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
 - Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
 - Puulevyn tiheys vähintään 345kg/m³
 - Puulevyn paksuus vähintään 12mm.
- Pohjamaalaus Tikkurila Fontefire WF , levitys vähintään 350 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintamalaus Tikkurila Akvi Top DS 25 levitys enintään 100g/m²

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(K39/2017)

Tikkurila-palonsuojapintakäsittely

Maalatut puupohjaiset levyt, pintakäsittely teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
 - Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
 - Puulevyn tiheys vähintään 525kg/m³
 - Puulevyn paksuus vähintään 12mm.
- Pohjamaalaus Tikkurila Fontefire WF , levitys vähintään 380 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintamaalaus Tikkurila Akvi Top FD 30-454-s levitys enintään 100g/m²

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(K09/2016)

Tikkurila-palonsuojapintakäsittely

Maalatut puupohjaiset levyt, pintakäsittely teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
 - Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
 - Puulevyn tiheys vähintään 525kg/m³
 - Puulevyn paksuus vähintään 12mm.
- Pohjamaalaus Tikkurila Fontefire WF , levitys vähintään 380 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintamaalaus Tikkurila Ultra Pro 709-s levitys enintään 100g/m²

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään taustalevyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(K10/2016)

Tikkurila-palonsuojapintakäsittely

Lakaut puupohjaiset levyt, pintakäsitelty teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
 - Puulevyn tiheys vähintään 345kg/m³
 - Puulevyn paksuus vähintään 9mm.
- Pohjalakkaus Tikkurila Fontefire WF Clear , levitys vähintään 200 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintalakkaus: ei sallittu

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(K36/2019)